

**B. 35/50 D+**  
**BITUME PER PAVIMENTAZIONI STRADALI**  
**MODIFICATO CON MIX DI SOSTANZE CHE ATTENUANO I CATTIVI ODORI ENDOGENI**

SPECIFICHE ANALITICHE PRODOTTI				
Prodotto: BITUME 35/50 D+ Sigla: BD-35/50		N° C.A.S. : 8052-42-4 e 92062-05-0 / 5683-44-3 e 121-33-5		
CARATTERISTICHE	Metodo di analisi	Unità di misura	Limiti	
			min.	max.
Penetrazione a 25°C	EN 1426	dmm	35	50
Punto di rammollimento	EN 1427	°C	50	58
Solubilità	EN 12592	% peso	99	-
Infiammabilità CLEVELAND	EN ISO 2592	°C	230	-
Indice di Penetrazione	EN 12591-Annex A		-1.5	0,7
Resistenza all'invecchiamento RTFOT:	EN 12607-1			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Variazione in massa (Valore assoluto)</li> </ul>		% peso		0,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetrazione residua a 25°</li> </ul>	EN 1426	%	53	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Incremento del punto di rammollimento</li> </ul>	EN 1427	°C		8

**NOTE:**  
La presente specifica è conforme alla Norma Europea EN 12591-2009