



PBM Sas – Polimer bitumen modifiers

Via Tiberina, 151

06059 Pantalla di Todi (PG)

COLORBIT 70/S

TIPO DI PROVA	NORME TECNICHE	UM	Valori
Penetrazione @ 25°C	CNR 24/71	1/10 mm	≥ 55
Punto di rammollimento	CNR 35/73	°C	≥ 50
Punto di fragilità Fraass	CNR 43/74	°C	≤ - 10
Viscosità dinamica a 160°C	SN67 – 1722a	Pa*s	≤ 0,5
Ritorno elastico a 25°C 50 mm	CNR 44/74 mod.	%	≤ 50
Volatilità a 163°C	CNR 54/77	%	≥ 1

* Valore determinato dopo Rolling Thin Oven Test