



PBM Sas – Polimer Bitumen Modifiers
Via Tiberina, 151
06059 Pantalla di Todi (PG)

ADDITIVO PER IL RIUTILIZZO DEL FRESATO

ACF 97 – RC

ATTIVANTI CHIMICI FUNZIONALI – RICICLAGGIO A CALDO

TIPO DI PROVA	NORME TECNICHE	UM	Valori
Densità a @ 25/25°C	ASTM D-1298	-	0,9 ÷ 0,95
Punto di infiammabilità v.a.	ASTM D-92	°C	≥ 200
Viscosità dinamica a 60°C=100s ⁻¹	SN67. 1722a	Pa*s	0,03 ÷ 0,05
Contenuto di acqua	ASTM D-95	%	1
Contenuto di azoto	ASTM D-3228	%	0,8 ÷ 1,0
Solubilità in tricloroetilene	ASTM D-20422	%	≥ 99,5

Dosaggio

Il dosaggio consigliato è pari al 1‰ sul peso del fresato con contenuto di legante pari al 4 ÷ 5%. Si consiglia uno studio di caratterizzazione in laboratorio del fresato per individuare l'esatta percentuale di ACF da utilizzare.